



PELÍCULA PROMOTORA DE ADHERENCIA IMPER ESTUCO ACRÍLICO

DEFINICIÓN GENERAL.

IMPER ESTUCO ACRÍLICO es un mortero elaborado en base a un termopolímeroéster vinílico, especialmente diseñado para generar rugosidad en la superficie, mejorando en forma importante la adherencia de los estucos de mortero o un enlucido de yeso.

USOS:

IMPER ESTUCO ACRÍLICO: está formulado especialmente para incrementar la adherencia, sobre cualquier base para la colocación de:

- Estucos: Evitado con ello el proceso de materializar traba mecánica, como es el “*puntereado*” de las superficies.
- Enlucido de Yeso: debido a la rugosidad que se logra se pueden hacer cargas gruesas sin problemas de adherencia.

VENTAJAS

- **IMPER ESTUCO ACRÍLICO**, polimeriza y endurece a bajas temperaturas, generando una lámina superficial extremadamente resistente y áspera con una elevada superficie específica.
- El producto al estar formulado con un polímero de tamaño de partícula de la emulsión acrílica, penetra en superficies muy lisas, permitiendo una buena adherencia.
- Tiene un pH adecuado para ser aplicado en superficies de hormigón.
- Gracias a la tixotropía y viscosidad del producto no decanta y presenta bajísimas pérdidas durante el proceso de aplicación.
- Es un producto de fácil aplicación, por cuanto se entrega listo para su aplicación.
- Gracias a la formulación y especialmente del polímero empleado, aumenta la durabilidad del hormigón sometido a la acción de aguas ácidas.

DATOS BÁSICOS:

- Apariencia : Producto Pastoso.
- Color : Crema
- Densidad : Densidad a 20°C: $1,55 \pm 0,05$ kg/l
- Temperatura Mínima de Formación de película: 5 a 7° C.

APLICACIÓN

Preparación de la Superficie



Se aplica sobre superficies libres de polvo y materias sueltas, sin impregnación de grasas y/o aceites. En el caso de superficies porosas y expuestas al sol se recomienda humedecer previamente el sustrato, sin dejar agua libre.

Se debe pintar la superficie a revestir con **IMPER ESTUCO ACRÍLICO**, mediante brocha o rodillo de chiporro de pelo largo en una sola mano.

Se aplica el mortero de cemento o el enlucido de yeso después de 8 horas de aplicado **IMPER ESTUCO ACRÍLICO**. . No aplicar morteros o enlucidos de yesos en espesores superiores a 2 cm.

RENDIMIENTO

Se requiere de 0,8 a 1,2 kg/m² de **IMPER ESTUCO ACRÍLICO**, considerando que se aplica con brocha en una mano, cubriendo totalmente la superficie.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO.

IMPER ESTUCO ACRÍLICO debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.

PRESENTACIÓN.

- Tineta de 25 kilos.
- Tambor 250 kilos.