



PROMOTOR DE ADHERENCIA RUGOSO IMPER TECNO YESO

DEFINICIÓN GENERAL

IMPER TECNO YESO, es un agente promotor de adherencia, formulado a base de polímeros acrílicos y arenas especiales, diseñado para ser utilizado como promotor de adherencia por rugosidad sobre hormigón, mortero, fibro cemento, etc.

Se aplica como un imprimante para superficies que van a ser recubiertos con enlucido de yeso. El uso de este producto, permite evitar el puntereo, y así eliminar otros procedimientos utilizados para generar rugosidad y mejorar el perfil de adherencia de la superficie, en la cual se va utilizar.

USOS

- Para la adherencia del yeso en diferentes superficies.
- Para mejorar la adherencia del enlucido del yeso.
- Planchas de fibrocemento.
- Planchas de yeso cartón.

VENTAJAS:

- Viene listo para ser usado y es de fácil y rápida aplicación.
- Mejora notablemente las propiedades de adherencia en los enlucidos de yeso.
- Aumenta la adherencia.
- Elimina el puntereo antes de aplicar el yeso en mayores espesores.
- Al generar una superficie rugosa permite adherir en forma adecuada cualquier revestimiento posterior.

DATOS BÁSICOS

- Producto: Líquido
- Color: Amarillo
- Densidad: $1,15 \pm 0,05\text{kg/l}$
- pH: 7-8



DATOS TÉCNICOS

Preparación de las superficies:

Antes de aplicar **IMPER TECNO YESO**, la superficie debe encontrarse limpia, exenta de polvo, partes sueltas, aceites, restos de desmoldantes o membrana de curado que impidan una buena adherencia del producto.

APLICACIÓN.

Se recomienda mezclar el producto antes de su aplicación para homogeneizar el grano de arena. Luego se debe saturar la superficie con agua y luego se aplica **IMPER TECNO YESO**, con brocha o rodillo en forma pura sin diluir, es recomendable emplear brocha dura por cuanto en caso de tener polvo superficial, una aplicación restregando la superficie, se incorpora el polvo al producto sin efectos en las resistencias mecánicas y la adherencia. El enyesado debe realizarse después de 3 a 4 horas de realizado el tratamiento. No aplicar enlucidos de yesos en espesores superiores a 2 cm.

Rendimiento:

Éste depende de la textura y porosidad del sustrato base, en todo caso se puede considerar como consumo promedio:

- Sobre hormigón sin afinar: 500 gr/m².
- Sobre mortero grano pedido: 400 gr/m².

Recomendaciones:

- No aplique **IMPER TECNO YESO** en capas gruesas, el exceso de producto sólo genera efectos negativos.
- No se debe usar **IMPER TECNO YESO** sobre superficies puntereadas.
- Antes de incorporar **IMPER TECNO YESO** a una faena, recomendamos efectuarensayos de manera de familiarizarse con su manejo y evaluar los resultados.
- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de Seguridad del producto.